

# COUNTRY



## PROTETTIVO ACRILICO IN BASE ACQUOSA PER LEGNO

### CARATTERISTICHE GENERALI

**COUNTRY** è una combinazione di emulsioni acriliche e resine per il trattamento dei pavimenti in legno. **COUNTRY** può essere applicato come una normale cera metallizzata e viene utilizzato per effettuare le vetrificazioni del legno in sostituzione delle resine a base solvente. **COUNTRY** offre il grosso vantaggio di asciugare in fretta, di non essere infiammabile e di non contenere solventi. **COUNTRY** deve essere mescolato poco prima dell'applicazione con un agente indurente (IPC), in ragione dell'1-2% sul prodotto (100-200 grammi per 10 litri di prodotto), per migliorare la resistenza all'abrasione e alle macchie del film.

**COUNTRY** mantiene inalterato il tono originale del pavimento donandogli un aspetto caldo e luminoso.

### CONDIZIONI DI IMPIEGO

Per pavimenti vecchi molto sporchi o con vecchie incerature, si può effettuare un lavaggio preliminare con monospazzola con disco nero aerato (type 66) per evitare che le carte abrasive si impacchino.

Per questo utilizzare DEKA P o NEOKLIN puro, lasciare agire e risciacquare con acqua calda aspirando contemporaneamente i residui. Operando con NEOKLIN o DEKA P e con aspiraliquidi si minimizzano i problemi di ingrossamento della grana del legno causati dall'acqua.

Dopo aver lavato con NEOKLIN o DEKA P, si può effettuare il risciacquo del pavimento procedendo molto velocemente oppure con il metodo spray utilizzando solo acqua. Questo per evitare che il parquet si bagni troppo. Dopo il lavaggio e risciacquo effettuare una carteggiatura dopo aver atteso che il pavimento si sia un po' asciugato (1 ora circa). Nel caso di levigatura con monospazzola usare le carte abrasive fustellate e apposito piatto trascinatore. Sono disponibili le grane 40-80-150.

**COUNTRY** può essere applicato sopra la vetrificazione per ripristinare il film dove questo è parzialmente consumato, previa rapida carteggiatura. Tuttavia in molti casi è conveniente effettuare una carteggiatura a fondo con carteggiatrice a rullo per eliminare completamente la vernice preesistente, in quanto le normali vernici tendono a ingiallire o arrossire alterando il colore naturale del legno.

Per pavimenti nuovi, preparare la superficie procedendo con macchina carteggiatrice a rullo e successivamente passare la monospazzola munita di retina fine o cartavetro fine. Se il pavimento non è particolarmente sconnesso si può procedere alla carteggiatura con monospazzola e carta abrasiva fustellata partendo dalla grana 40.

L'aggiunta dell'IPC va effettuata sotto agitazione. Versare **COUNTRY** in un secchiello e agitare lentamente evitando la formazione di schiuma. Eventualmente attendere che la schiuma si rompa prima di stendere il prodotto. Prima di applicare il **COUNTRY** effettuare una scopatura ad umido e stendere **COUNTRY** con pinza spandicera. Si possono applicare 3-4 mani. Attendere che le precedenti siano ben asciugate. Per parquet molto assorbenti o nelle stanze dove batte il sole, è conveniente preinumidire leggermente il pavimento prima della stesura per evitare che il prodotto si secchi troppo rapidamente non consentendo un adeguato livellamento del film.

Dopo aver applicato la prima mano è buona norma effettuare una ulteriore carteggiatura veloce con cartavetro molto fine per livellare le rugosità del pavimento messe in evidenza dal film di prodotto.

Questa carteggiatura può essere effettuata a mano o con normale monospazzola attrezzata con retina abrasiva fine o cartavetro da 150. La carteggiatura tra una mano e l'altra migliora il grado di lucido.

Dopo ogni carteggiatura eliminare la polvere con frangia in microfibra o con garza inumidita.

La manutenzione successiva di tipo casalingo si può effettuare mediante lavaggio con soluzione di SEIVELOCE o KEMICERA e saltuaria lucidatura con disco morbido.

La manutenzione industriale si effettua facendo la scopatura a umido o antistatica ed eventualmente lavaggio con TOC o spray buffing con METALSPRAY.



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento  
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA

☎ ++39 (0) 143 80494  
✉ info@kemikaspa.com

☎ ++39 (0) 143 823068  
🌐 www.kemikaspa.com

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	liquido bianco
pH	9.0 ± 0.2
Peso specifico	1.032 g/ml
Contenuto in sostanza attiva	35%
Contenuto in polimeri e resine	30%

## AVVERTENZE

Teme il gelo.

Non stendere il prodotto senza aver eliminato adeguatamente mediante levigatura o lavaggio le tracce di cere grasse precedentemente utilizzate.

Prodotto non classificato pericoloso